

Einsatzbereich -> Technische Bauwerke, Straßenbau		TL SoB-StB 04/2007 ZTV SoB-StB 04/2007 TL G SoB-StB 04/2007 QUBA-Richtlinien <u>mit Ergänzungen:</u> Bayern (BY)		
Herstellung von Deckschichten ohne Bindemittel (DoB)				
Bezeichnung TL SoB-StB 04, Abschn. 4; QUBA-Richtlinie, Abschn. 2.1.7	Produkt-/Stoffbezeichnung	Deckschicht ohne Bindemittel (DoB-Baustoffgemisch)		
	+ Hinweis auf die Technischen Lieferbedingungen	TL SoB-StB ^Q		
	+ Lieferkörnung	0/8 0/11 0/16 0/22 0/32 (mm)		
	+ Art des Sekundärbaustoffs . bei RC-Gemisch: zusätzlich Angabe der Zusammensetzung (Art und Anteil M.-%)	BM, BG, BmF, GS, RC, RC-Gemisch* *z.B. RC 60%: GS 40%		
	+ Herstellerspezifische Stoffliche Zusammensetzung (HSZ)	<i>RC, RU_{Naturstein}, RU_{Schlacke}, Rb, Rbk, Rbm, Ry, Ra, X, Xi, Rg, FL</i> . <u>Optional:</u> Beton bei $R_b \geq 90$ M.-%, Naturstein bei $R_u \geq 90$ M.-% (R_u mit Ausnahme von Schlacken) Mix in allen anderen Fällen		
	+ Einstufung der Umweltverträglichkeit	gemäß landesspezifischen Regelungen		
+ Trockendichte	ρ_d (Mg/m ³)			
Anforderungen:				
		Mindestprüfhäufigkeiten		
		EP	WPK	FÜ mind. 1/J
Allgemein	Baustoffgemische sind so herzustellen und zu lagern, dass sie gleichbleibende Eigenschaften aufweisen und die gestellten Anforderungen erfüllen. Sie sind gleichmäßig durchfeuchtet und gleichmäßig gemischt herzustellen und zu liefern.			
Stoffliche Zusammensetzung TL SoB-StB 04, Abschn. 1.4; TL Gestein-StB 04, Abschn. 2.1.1; QUBA-Richtlinie, Abschn. 2.1.6	HSZ: <i>Rc, RU_{Naturstein}, RU_{Schlacke}, Rb, Rbk, Rbm, Ry, Ra, X, Xi, Rg, FL</i> sind anzugeben, wobei $Rb_{30-}, Rbk_{5-}, Rbm_{1-}, Ry_{0,5-}, Ra_{30-}$ und $\Sigma(X + Rg + Xi) \leq 1,0$ M.-% und $X_{0,2}$. . Mit pechhaltigen Bindemitteln gebundene Stoffe dürfen nicht enthalten sein; keine bindigen Böden, verwitterte und witterungsempfindliche Gesteine oder ähnliche ungeeignete mineralische Massen . Der Massenanteil der Körnungen < 4 mm ist aufzuführen . RC-Gemisch: Aus rezyklierten Gesteinskörnungen mit natürlichen und/oder industriell hergestellten Gesteinskörnungen (nur: HOS, SWS, SKG, GKOS); jede Komponente eines Gemisches muss die entsprechenden Anforderungen (Bautechnik und Umwelt) einhalten. Die jeweils ungünstigsten Werte einer Komponente des RC-Gemisches bestimmen dessen Zuordnung; . Abweichungen von der HSZ sind nur in einem Toleranzbereich von ± 10 M.-% zulässig. Die durch die anwendungsspezifischen Regelwerke festgelegten Maximalwerte je Stoffkategorie dürfen in keinem Fall überschritten werden.	X	1/ch o. 1/w ^{aP}	4/J

Einsatzbereich -> Technische Bauwerke, Straßenbau		TL SoB-StB 04/2007 ZTV SoB-StB 04/2007 TL G SoB-StB 04/2007 QUBA-Richtlinien <u>mit Ergänzungen:</u> Bayern (BY)		
Herstellung von Deckschichten ohne Bindemittel (DoB)				
Anforderungen:		Mindestprüfhäufigkeiten		
		EP	WPK	FÜ mind. 1/J
... Stoffliche Zusammensetzung	(BY ⁴) Ergänzend ist bei Baustoffgemischen bei Zugabe von ungebrochenen feinen Gesteinskörnungen bzw. Gesteinskörnungsgemischen 0/5 der Anteil im Rahmen der EP bzw. FÜ zu ermitteln. Die Prüfung erfolgt nach TP Gestein-StB, Teil 3.1.2 (Verwendung eines Binokulars, Prüfkorn 0,71/1 mm; Streupräparat mit mindestens 250 Körnern)	X	1/ch o. 1/w ^{aP}	4/J
Rohdichte TL SoB-StB 04, Abschn. 1.4; TL Gestein-stB 04, Abschn. 2.1.2	ist anzugeben	X	---	1/J
Korngrößenverteilung TL SoB-StB 04, Abschn. 2.4.4	ist anzugeben	X	1/w	2/J
Feinanteile TL SoB-StB 04, Abschn. 2.4.2; ZTV SoB-StB 04, Abschn. 2.4.4.1	$UF \leq 15 \text{ M.-% } (UF_{15})$ $LF \geq 8 \text{ M.-% } (LF_8)$ Feinanteil < 0,063 mm im eingebauten Zustand max. $\leq 8,0 \text{ M.-%}$ nicht unterschreiten und nicht mehr als 17 M.-% betragen;	X	1/w	2/J
Überkorn TL SoB-StB 04, Abschn. 2.4.3	OC_{90}	x	1/w	2/J
Frostempfindlichkeit TL SoB-StB 04, Abschn. 2.4.5	keine Anforderungen	---	---	---
Wasserdurchlässigkeit TL SoB-StB 04, Abschn. 2.4.5	(BY ⁴) k_{10} nach DIN 18130-1 (Verfahren ZY-ES-ST-2) am zertrümmerten Probenmaterial nach Abschnitt 2.3.6 der DBS 918 062 (Technische Lieferbedingungen Korngemische für Trag- und Schutzschichten zur Herstellung von Eisenbahnfahrwegen; DB AG, TBT, Kleyerstraße 90, 60326 Frankfurt/Main, Ausgabe Juli 2007) zu bestimmen.	X	---	(BY ⁴) 1/5J
Kornform TL SoB-StB 04, Abschn. 1.4; TL Gestein-StB 04, Abschn. 2.2.5	SI_{55} / FI_{50}	X	1/m	2/J
Anteil gebrochener Oberflächen TL SoB-StB 04, Abschn. 1.4; TL Gestein-StB 04, Abschn. 2.2.6	kein Nachweis erforderlich	---	---	---
Widerstand gegen Zertrümmerung TL SoB-StB 04, Abschn. 1.4; TL Gestein-StB 04, Abschn. 2.2.9	gesteinsbezogen gemäß TL Gestein-StB Anhang A, für RC-Baustoffe: SZ_{32}/LA_{40}	X	---	2/J
Wasseraufnahme TL SoB-StB 04, Abschn. 1.4; TL Gestein-StB 04, Abschn. 2.2.14.1	$WA_{cm,0,5}$	X	---	1/J
Widerstand gegen Frostbeanspruchung TL SoB-StB 04, Abschn. 1.4; TL Gestein-StB 04, Abschn. 2.2.14.2	F_4	X	---	2/J

Einsatzbereich -> Technische Bauwerke, Straßenbau		TL SoB-StB 04/2007 ZTV SoB-StB 04/2007 TL G SoB-StB 04/2007 QUBA-Richtlinien mit Ergänzungen: Bayern (BY)		
Herstellung von Deckschichten ohne Bindemittel (DoB)				
Anforderungen:		Mindestprüfhäufigkeiten		
		EP	WPK	FÜ mind. 1/J
Wassergehalt/ Trockendichte TL SoB-StB 04, Abschn. 2.4.6	Der Wassergehalt von Baustoffgemischen und Böden sollte dem für den Einbau und die Verdichtung erforderlichen Wassergehalt zu entsprechen. In der Regel sollten 90 % des nach DIN 13286-2 bestimmten optimalen Wassergehaltes (w_{opt}) nicht unterschritten werden. (BY ³) Ergänzend ist der Wasserschluckwert nach DIN 18035-5 zu bestimmen;	X	---	(BY ⁴) 1/5J
"Sonnenbrand" von Basalt TL SoB-StB 04, Abschn. 1.4; TL Gestein-StB 04, Abschn. 2.2.17	ist nur anzugeben, soweit Anzeichen für Sonnenbrand vorliegen: (BY ²) SB_{SZ}/SB_{LA} ; bei Schotter: $IS \leq 1$ und $S_{SD} \leq 5$ bzw. $S_{LA5,5/45} \leq 8$	X	---	2/J
Umweltrelevante Merkmale TL SoB-StB 04, Abschn. 2.3.8; TL Gestein-StB 04, Abschn. 2.4	ist anzugeben (BY ⁶) Anhang D TL Gestein-StB 04 findet keine Anwendung für BM, BG, BmF : LAGA M20 1997, Zuordnungswerte: Z 0, Z 1.1, Z 1.2, Z 2 für GS, RC : ZTV wwG-StB By+RC-Leitfaden, Zuordnungswerte: RW-1, RW-2 für GS ergänzend LfU-Merkblatt 3.4/2 bei RC-Gemischen : jede Komponente eines Gemisches muss die Anforderungen an die umweltrelevanten Merkmale für den jeweiligen Einsatzbereich einhalten.	X	1/ch o. 1/w ^{aP}	4/J



Einsatzbereich -> Technische Bauwerke, Straßenbau		TL SoB-StB 04/2007 ZTV SoB-StB 04/2007 TL G SoB-StB 04/2007 QUBA-Richtlinien <u>mit Ergänzungen:</u> Bayern (BY)
Herstellung von Deckschichten ohne Bindemittel (DoB)		
EP	Erstprüfung	
WPK	Werkseigene Produktionskontrolle	
FÜ	Fremdüberwachung	wie angegeben, jedoch mindestens 1/J; bei diskontinuierlicher Produktion kann abweichend je angefangene 13 Produktionswochen eine Fremdüberwachung durchgeführt werden; bei Produktion auf Halde mindestens alle 5.000 to
	X	Einmalig
	1/ch	1 mal je Charge - Chargengröße maximal 5.000 to
	1/w	1 mal pro Woche - Produktionswoche = 5 kumulative Produktionstage innerhalb eines Zeitraums von bis zu 3 Monaten oder alle 5.000 to (die größere Häufigkeit ist maßgebend)
	1/w ^{aP}	1 mal pro Woche - Produktionswoche = 5 kumulative Produktionstage innerhalb eines Zeitraums von bis zu 3 Monaten bei automatischer Probenahme oder alle 5.000 to (die größere Häufigkeit ist maßgebend)
	1/m	1 mal pro Monat - Produktionsmonat = 20 kumulative Produktionstage innerhalb eines Zeitraums von bis zu 6 Monaten oder alle 5.000 to (die größere Häufigkeit ist maßgebend)
	1/J	1 mal pro Jahr - Produktionsjahr = mindestens 1 Produktionstag innerhalb eines Zeitraums von bis zu 12 Monaten
	2/J	2 mal pro Jahr - Produktionsjahr = mindestens 1 Produktionstag innerhalb eines Zeitraums von bis zu 12 Monaten
	4/J	4 mal pro Jahr - Produktionsjahr = mindestens 1 Produktionstag innerhalb eines Zeitraums von bis zu 12 Monaten
	1/2J	1 mal alle 2 Jahre - Produktionsjahr = mindestens 1 Produktionstag innerhalb eines Zeitraums von bis zu 12 Monaten
	1/3J	1 mal alle 3 Jahre - Produktionsjahr = mindestens 1 Produktionstag innerhalb eines Zeitraums von bis zu 12 Monaten
	1/5J	1 mal alle 5 Jahre - Produktionsjahr = mindestens 1 Produktionstag innerhalb eines Zeitraums von bis zu 12 Monaten
		Weitere Dokumente: 2020_QUBA_BY_M.Str_Umweltrelevante Merkmale_BM.BG.BmF 2020_QUBA_BY_M.Str_Umweltrelevante Merkmale_RC 2020_QUBA_BY_M.Str_Umweltrelevante Merkmale_GS Ergänzungen BY: StMB - https://www.stmb.bayern.de/vum/strasse/bauunterhalt/regelwerke/technischeregelerwerke/index.php ¹⁾ Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, ZTV SoB-StB Ausgabe 2004/Fassung 2007; Bekanntmachung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr vom 8. Mai 2014, Az.: IID9-43415-004/05 ²⁾ TL Gestein-StB 04, Fassung 2018 - Anhang E: Eigenschaften und geforderte Kategorien der Gesteinskörnungen für Schichten ohne Bindemittel mit den in Bayern gültigen Änderungen und Ergänzungen ³⁾ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; Teil: Güteüberwachung, Ausgabe 2004/Fassung 2007, TL G SoB-StB 04; Bekanntmachung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 13. Juni 2008, Az.: IID9-43437-004/04 ⁴⁾ Änderung und Ergänzung der Technischen Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; Teil: Güteüberwachung, Ausgabe 2004/Fassung 2007, TL G SoB-StB 04; Bekanntmachung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 31. März 2010 Az.: IID9-43437-004/04 ⁵⁾ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2004/Fassung 2007, TL SoB-StB 04; Bekanntmachung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr vom 8. Mai 2014, Az.: IID9-43415-004/05 ⁶⁾ Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, Ausgabe 2004, Fassung 2018, TL GesteinStB 04/18; Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 18. März 2019, Az.49-43415-4-3 ⁷⁾ Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Technische Lieferbedingungen für die einzuhaltenden wasserwirtschaftlichen Gütemerkmale bei der Verwendung von Recycling-Baustoffen im Straßenbau in Bayern, Ausgabe 2005, ZTV wwG-StB By 05; Gemeinsame Bekanntmachung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern und des Bayerischen Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz vom 12. Dezember 2005 Az.: II D 9-43437-002/92 StMUV - https://www.stmuv.bayern.de/themen/abfallwirtschaft/haushalts_gewerbeabfaelle/mineralische_abfaelle/index.htm ⁷⁾ Leitfaden: Anforderungen an die Verwertung von Recycling-Baustoffen in technischen Bauwerken